

Carretera Valencia, s/n.
Tel. 96 224 17 82 - Fax. 96 224 42 05
46690 ALCUDIA DE Crespins (Valencia-España)
E-mail: ceramica@benesol.es - administracion@benesol.es
Web: www.benesol.es

benesol[®], S.L.
C.I.F. ESB-46195939
PAVIMENTOS CERÁMICOS

CE

EN 14411:2012, anexo H

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0,5\% < E < 3\%$,
para suelos interiores y exteriores

Dry pressed ceramic tiles, water absorption $0,5\% < E < 3\%$ for interior and exterior floors

DESCRIPCION

| | |
|-------------------------------|---|
| MODELO / model | MODENA MARRÓN |
| TIPO DE MATERIAL / type | PAVIMENTO ESMALTADO |
| GRUPO / group | B1b absorcion de agua ($0,5 < E <= 3\%$) |
| TIPO DE ARCILLA / clay colour | PASTA ROJA (red body) |
| FORMATO / size | 31,6x31,6 cm |

RESISTENCIAS FISICO-QUIMICAS

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| REACCION AL FUEGO | Clase A1 | Según decision 96/603/EEC modificada |
| FUERZA DE ROTURA | > 1100 N | UNE EN ISO 10545-4 |
| RESISTENCIA A LA FLEXION | > 30 N/mm ² | UNE EN ISO 10545-4 |
| RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL | CLASE 4 | UNE EN ISO 10545-7 |
| RESISTENCIA A LA HELADA | CUMPLE | UNE EN ISO 10545-12 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | CLASE 3 | UNE ENV 12633-2003 |
| RESISTENCIA QUIMICA | CUMPLE | UNE EN ISO 10545-13,14 |
| ADHESIÓN | >0,5N/mm ² con adhesivo C1 | EN1348 apdo/clause 8.2 |
| RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN ANTIHIELO EN EXTERIORES | | |
| adhesivo exteriores | TIPO C2 | EN1348 apdo/clause 8.2 |
| rejunte exteriores | TIPO CG2 | |

Nombre y dirección de los laboratorios acreditados implicados

Itc - Campus Universitario Riu Sec, Avd. Vicent Sos Banyat s/n 12006 Castellón

Laboratorio cerámico Sebastián Carpi- Avd. del mar, 46 12003 Castellón

Firma

12/06/2011

