



FORMATO / size

31,6 X 31,6

ESPESOR / thickness

10,5 mm

TIPO MATERIAL /Kind of Material

GRES ESMALTADO / Glazed

PROCESO DE FABRICACIÓN

Baldosa cerámica prensada en seco, monococión

ENSAYO TEST	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS REQUIRED VALUES	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Longitud y anchura, grosor, rectitud ortogonalidad, planitud	10545-2	±1,0%, ±1,0%, ±0,5% ±0,6%, ±0,5%	CUMPLE Agree
Absorción de agua	10545-3	0,5% < E < 3%	2%
Resistencia a la flexión (N/mm ²) y fuerza de rotura (N)	10545-4	>30 >1100	35 - 45 1800 - 2600
Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas)	10545-7	DECLARAR CLASE to be declared	PEI 4
Dilatación térmica lineal	10545-8	DECLARAR CLASE to be declared	< 7*10⁻⁶/ °C
Resistencia al choque térmico	10545-9	DECLARAR CLASE to be declared	RESISTE Resists
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	RESISTE Resists
Resistencia a las heladas	10545-12	EXIGIDO required	RESISTE Resists
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633:2003	DECLARAR CLASE to be declared	CLASE 3
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	RESISTE Resists
Resistencia a las heladas	10545-12	EXIGIDO required	RESISTE Resists
Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina	10545-13	Mínimum GB/GLB	GA / GHA
Resistencia a las manchas	10545-14	Mínimum clase 3	5

MARCADO CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

nº 01B2016