



FORMATO / size

31,6 X 31,6

ESPESOR / thickness

10,5 mm

TIPO MATERIAL /Kind of Material

GRES ESMALTADO / Glazed

PROCESO DE FABRICACIÓN

Baldosa cerámica prensada en seco, monococción

| ENSAYO TEST | NORMAS DE ENSAYO STANDARD | VALORES PRESCRITOS REQUIRED VALUES | VALOR MEDIO AVERAGE VALUE |
|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Longitud y anchura, grosor, rectitud ortogonalidad, planitud | 10545-2 | ±1,0%, ±1,0%, ±0,5% ±0,6%, ±0,5% | CUMPLE Agree |
| Absorción de agua | 10545-3 | 0,5% < E < 3% | 2% |
| Resistencia a la flexión (N/mm ²) y fuerza de rotura (N) | 10545-4 | >30 >1100 | 35 - 45 1800 - 2600 |
| Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas) | 10545-7 | DECLARAR CLASE to be declared | PEI 3 |
| Dilatación térmica lineal | 10545-8 | DECLARAR CLASE to be declared | < 7*10⁻⁶/ °C |
| Resistencia al choque térmico | 10545-9 | DECLARAR CLASE to be declared | RESISTE Resists |
| Resistencia al cuarteo | 10545-11 | EXIGIDO required | RESISTE Resists |
| Resistencia a las heladas | 10545-12 | EXIGIDO required | RESISTE Resists |
| Resistencia al deslizamiento | UNE ENV 12633:2003 | DECLARAR CLASE to be declared | CLASE 1 |
| Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina | 10545-13 | Mínimum GB/GLB | GA / GLA |
| Resistencia a las manchas | 10545-14 | Mínimum clase 3 | 5 |

MARCADO CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

nº 01B2016